

Corde O-Ring Estruse

Diametro corda	Tolleranza conforme alla normativa ISO 3302-1 : 1996 Classe E2, sulla dimensione della sezione trasversale di prodotti estrusi liberi.
1,78 mm	± 0,35 mm
2 mm	± 0,35 mm
2,4 mm	± 0,35 mm
2,5 mm	± 0,35 mm
2,62 mm	± 0,40 mm
3 mm	± 0,40 mm
3,53 mm	± 0,40 mm
4 mm	± 0,40 mm
4,5 mm	± 0,50 mm
5 mm	± 0,50 mm
5,34 mm	± 0,50 mm
6 mm	± 0,50 mm
7 mm	± 0,70 mm
8 mm	± 0,70 mm
9 mm	± 0,70 mm
10 mm	± 0,70 mm
11 mm	± 0,80 mm
12 mm	± 0,80 mm
13 mm	± 0,80 mm
14 mm	± 0,80 mm
15 mm	± 0,80 mm
16 mm	± 0,80 mm
18 mm	± 1,00 mm
19 mm	± 1,00 mm
20 mm	± 1,00 mm
25 mm	± 1,00 mm
30 mm	± 1,30 mm
40 mm	± 1,30 mm
50 mm	± 1,30 mm

Fornibili in NBR 70 Sh A nero, FKM 70 Sh A nero, VMQ 60 Sh A traslucido. Altre mescole fornibili a richiesta.